

#### Allgemeine Informationen:

Weiches Polyvinylchlorid eignet sich wegen seiner großen Weichheit sehr gut für Stopper, Unterlegscheiben, Türstopper und Steckfüße. Das Material lässt sich gut kleben.

#### Physikalische Eigenschaften:

Eigenschaft	Wert	DIN
Dichte (gr/cm <sup>3</sup> )	1.4	--
Zugfestigkeit (MN/m <sup>2</sup> )	2971	53455
Bruchdehnung (%)	400	53455
Elastizitätsmodul (MN/m <sup>2</sup> )	20	53457
Kerbschlagzähigkeit (kJ/m <sup>2</sup> )	--	53453
Kugeldruckhärte (MN/m <sup>2</sup> )	Shore A 70	53456
Dauereinsatztemperatur (max. °C)	80	--
Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω.cm)	10 <sup>10</sup>	53482
Diel. Verlustfaktor tan: (10 <sup>3</sup> Hz)	0.1	53483
Durchschlagzähigkeit (MV/m)	30	53481
Reibungskoeffizient (gegenüber) (--)	--	--

#### Chemische Beständigkeit:

##### Beständigkeit gegen

Benzin	+	Schwachen Laugen	+
Benzol	-	Starke Laugen	+
Mineralöle	0	Schwache Säuren	+
Pflanzliche Öle	0	Starke Säuren	0

##### Wichtiger Hinweis:

Die Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.